

อินทรีมอร์ตาร์ 32

ปูนเปรี๊ยะระดับพื้นชนิดไหลตัวดี

อินทรีมอร์ตาร์ 32 ปูนเปรี๊ยะระดับพื้นชนิดไหลตัวดี

ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดละเอียดพิเศษ สารเคมีเพิ่มคุณสมบัติการไหลตัวที่ดี การระดับได้ง่าย ลดการแตกร้าวร่อน ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับงานปูพื้นไม้ปาร์เก้ พื้นไม้ลามิเนต ที่ต้องการความเร็วและไม่ต้องการกำลังอัดสูง

คุณลักษณะพิเศษ

- ใส่สารเพิ่มคุณสมบัติการทำงานเทพื้นทำให้ทำงานง่าย
- คุณสมบัติรับกำลังอัดและระยะเวลาแห้งตัวที่เหมาะสม
- แข็งแรง ทนทาน

ลักษณะการใช้งาน

เทพรี๊ยะระดับพื้นที่มีความหนาตั้งแต่ 1-5 เซนติเมตร ก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่ง เช่น พื้นไม้ปาร์เก้หรือ พื้นไม้ลามิเนต

อัตราส่วนผสม

ปูน 1 ถุง 50 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 10-11.5 ลิตร

พื้นที่

ปูน 1 ถุง 50 กิโลกรัม ได้พื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ 2.8 ตารางเมตร ที่ความหนา 1 เซนติเมตร

บรรจุภัณฑ์

50 กิโลกรัมต่อถุง



ขั้นตอนการทำงาน

1. ก่อนเทพรี๊ยะระดับพื้น ควรกระเทาะผิวหน้าคอนกรีตหรือปิดหน้าลายเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างคอนกรีตกับเนื้อปูนมอร์ตาร์
2. ทำความสะอาดพื้นให้สะอาดปราศจากฝุ่นและสิ่งสกปรก แล้วบ่มพื้นด้วยน้ำให้อิ่มตัว
3. ผสมอินทรีมอร์ตาร์ 32 กับน้ำสะอาดตามปริมาณที่แนะนำให้เข้ากัน
4. เริ่มงานเทพรี๊ยะระดับได้ทันทีตามขั้นตอนการเทพรี๊ยะระดับพื้นทั่วไป โดยใช้ไม้สามเหลี่ยมปรับระดับให้มีความหนาประมาณ 1-5 เซนติเมตร
5. ควรใช้ปูนที่ผสมแล้วให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง

การบ่ม

ควรบ่มน้ำหลังจากผนังแห้งแล้วอย่างน้อย 3 วัน

การเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ยังไม่เปิดใช้งานมีอายุ 2 เดือน นับจากวันที่ผลิต โดยเก็บไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก แห้ง และไม่ชื้น

อินทรีมอร์ตาร์ 32

ปูนเทพริบระดับพื้นชนิดไหลตัวดี

ข้อมูลทางเทคนิค

คุณสมบัติทางกายภาพ	ทดสอบมาตรฐาน	เกณฑ์ควบคุม	อินทรี มอร์ตาร์ 32
การรับแรงอัดที่อายุ 28 วัน (เมกะพาสคา)	ASTM C 109	≥ 15.0	18.0
การยึดเกาะที่อายุ 7 วัน (กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร)	ASTM C 952	≥ 3.0	5.0
ค่าการไหลตัว หรือ Slump Flow (เซนติเมตร)	BS EN 12350	≥ 65	≥ 65

หมายเหตุ ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการอินทรีมอร์ตาร์

ข้อพึงระวัง

- สวมถุงมือป้องกันขณะผสมปูน
- สวมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นทุกครั้งที่ใช้ปูน หากปูนเข้าตาให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์
- เก็บให้พ้นมือเด็ก
- ในกรณีที่ใช้ไม่หมดภายใน 1 วัน ควรปิดปากถุงให้สนิท และเก็บไว้ในถุงพลาสติก รีดปากถุงให้แน่น
- ยกถุงปูนด้วยท่าที่ถูกต้อง