

อินทรีมอร์ตาร์ 41 ไทล์ฟิกซ์ โปร

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องทั่วไป

อินทรีมอร์ตาร์ 41 ไทล์ฟิกซ์ โปร

มีสารยึดเกาะพิเศษทำให้ติดกระเบื้องได้แน่น ไม่หลุดร่อนขณะปูกระเบื้อง ไม่ไหล และมีระยะแห้งตัวที่พอเหมาะสำหรับปรับตำแหน่งของกระเบื้อง สามารถปูกระเบื้องโดยไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู

คุณลักษณะพิเศษ

- มีสารยึดเกาะทำให้กระเบื้องติดแน่น ไม่หลุดร่อน
- กาวซีเมนต์เนื้อเหนียว ฟูง่าย
- มีระยะปรับแต่งกระเบื้องที่เหมาะสม
- ไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู

ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบเฉพาะสำหรับงานปูกระเบื้องที่ดูดซึมน้ำทั่วไป กระเบื้องเซรามิก ขนาดไม่เกิน 40 x 40 เซนติเมตร กระเบื้องดินเผาและกระเบื้องโมเสก งานปูกระเบื้องพื้นหรือผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่

อินทรีมอร์ตาร์ 41 ไทล์ฟิกซ์ โปร 1 ถุง ปูได้พื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ 4 ตารางเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาของปูนกาว ความเอนโก่งของพื้นและกระเบื้อง

อัตราส่วนผสม

อินทรีมอร์ตาร์ 41 ไทล์ฟิกซ์ โปร 1 ถุง (20 กิโลกรัม) ต่อน้ำ 4.6-4.8 ลิตร กาวซีเมนต์ที่ผสมน้ำแล้ว สามารถใช้งานได้ภายใน 2 ชั่วโมง ควรเก็บให้พ้นแสงแดดและความร้อน


บรรจุภัณฑ์

20 กิโลกรัมต่อถุง



การใช้งาน

1. ใช้เกรียงหวีดด้านเรียบปาดกาวซีเมนต์ที่ผสมแล้วลงบนพื้นหรือผนังที่เตรียมไว้ แต่ละครั้งไม่ควรเกิน 1 ตารางเมตร หลังจากนั้นใช้ด้านหวีดปาดเป็นร่องให้ทั่ว
2. ทำความสะอาดกระเบื้อง ให้ปราศจากฝุ่นและสิ่งแปลกปลอม ห้ามนำกระเบื้องแช่น้ำ
3. ปาดกาวซีเมนต์บางๆ ที่ด้านหลังกระเบื้องให้ทั่ว เพื่อช่วยลดโพรงอากาศ ชดเชยความโค้งของกระเบื้อง และเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะกับกระเบื้อง
4. นำกระเบื้องวางบนกาวซีเมนต์ จัดกระเบื้องให้ได้แนวและระดับ ใช้ค้อนยางหรือด้ามเกรียงช่วยกดเพื่อไล่อากาศให้แผ่นกระเบื้องแนบสนิทกับกาวซีเมนต์ไม่เกิดโพรง
5. กาวซีเมนต์ที่ผสมแล้วควรใช้ให้หมดตามระยะเวลาการใช้งานที่กำหนด ไม่ควรเติมน้ำหรือกาวซีเมนต์เพิ่มเติมในภายหลัง เพื่อปรับความชื้นเหลวหรือยืดอายุให้ใช้งานได้ ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพลดลง



การบ่มและการใช้ยาแนว

ควรปล่อยให้กาวซีเมนต์แห้งตัวประมาณ 24 ชั่วโมงก่อนทำการยาแนว

การเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทยังไม่เปิดใช้งานมีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ผลิต โดยเก็บไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก แห้ง ไม่ชื้น

อินทรีมอร์ตาร์ 41 ไทล์ฟลักซ์ โปร

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องทั่วไป

ข้อมูลทางเทคนิค

มาตรฐานการทดสอบ	ข้อกำหนด	ผลทดสอบ
การไหลตัวของกระเบื้อง	$\leq 0.5 \text{ mm}$	ผ่าน
กำลังยึดเกาะภายใต้แรงดึง สภาพการทดสอบมาตรฐาน อายุ 28 วัน	$\geq 0.5 \text{ MPa}$	ผ่าน
กำลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือน <i>กระเบื้องพอร์ซเลน โมเสค กูดซีมน้ำต่ำ</i> สภาพการทดสอบมาตรฐาน อายุ 7 วัน	$> 0.69 \text{ MPa},$ $> 100 \text{ psi}$	ผ่าน ผ่าน
สภาพการทดสอบมาตรฐาน อายุ 7 วัน แช่น้ำ 7 วัน	$> 0.69 \text{ MPa},$ $> 100 \text{ psi}$	ผ่าน ผ่าน
สภาพการทดสอบมาตรฐาน อายุ 28 วัน	$> 1.03 \text{ MPa},$ $> 150 \text{ psi}$	ผ่าน ผ่าน

ข้อพึงระวัง

- เก็บผลิตภัณฑ์ในที่ร่ม แห้ง ปราศจากความชื้น และละอองฝุ่น ไม่ปูบนพื้นที่ที่สัมผัสแสงแดดโดยตรง
- ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นพิษ ไม่ติดไฟ แต่จะมีฤทธิ์เป็นด่าง ควรสวมถุงมือและแว่นตาขณะใช้งาน หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด กรณีที่เข้าตาให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดและรีบพบแพทย์
- ใช้งานในที่เปิดโล่ง และระบายอากาศได้ดี
- ควรใช้งานตามคำแนะนำ เพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อมูลการใช้งาน	
ระยะเวลาบ่มเคมิ	0 นาที
อายุใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม)	2 ชั่วโมง
เวลาในการปรับแต่งแนวกระเบื้อง ภายใ	10 นาที
ความหนาของกาวซีเมนต์	5-6 มิลลิเมตร
ก่อนยาแนวร่องกระเบื้อง ควรทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย	24 ชั่วโมง

หมายเหตุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศแวดล้อมขณะใช้งาน