



สิงห์ปูนเทปรับระดับ

สิงห์ปูนเทปรับระดับสำเร็จรูป ผสมน้ำพร้อมใช้งาน สำหรับงานเทพื้นเพื่อปรับระดับ ก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่ง

- ผลิตจากปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ Type-1 , ทรายคัดเกรดคุณภาพ
- เคมีภัณฑ์ที่ผสม ได้รับการคำนวณอย่างถูกต้อง
- รวมทุกส่วนผสมคุณภาพ บรรจุกายในถุงเดียว สามารถคำนวณการใช้งานได้อย่างสะดวก
- ปูนไหลตัวได้ดี ทำงานได้สะดวกรวดเร็ว
- สามารถใช้งานได้ทั้ง ภายใน และภายนอกอาคาร
- ค่า Strength ที่ 28 วัน มากกว่า 11 MPa*

รหัส	น้ำหนัก	ปริมาณน้ำ	พื้นที่ (ยกหนา 3-5 ซม.)
SL01	40 กก.	6.5-7.2 ลิตร/ถุง	0.7-0.8 ตร.ม./ถุง

ทดสอบตามมาตรฐาน : ASTM International Standard

หมวดปูนสกิมโค้ก



สิงห์ปูนฉาบสกิมโค้ก สีเทา

สิงห์สกิมโค้ก สีเทา สำหรับงานฉาบแต่งผิวชั้นตอนสุดท้าย บนผนังซีเมนต์ , ผนังเสา , ผนังบอร์คสำเร็จรูปชนิดต่างๆ

- ผลิตจากปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ Type-1 , เคมีภัณฑ์คุณภาพ ได้รับการรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล
- ฉาบได้เส้น และเรียบ
- สามารถฉาบบนผนังแตกหลายงา , รอยตามต , รอยขรุขระ
- ผลสมสารเพิ่มแรงยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน
- ชัดแต่งได้ง่ายด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด
- สามารถใช้งานได้ทั้ง ภายใน และภายนอกอาคาร
- ค่า Strength ที่ 28 วัน มากกว่า 4 MPa*

รหัส	น้ำหนัก	ปริมาณน้ำ	พื้นที่ (ยกหนา 1-2 ซม.)
SK01	20 กก.	7.8-8.4 ลิตร/ถุง	20-25 ตร.ม./ถุง

ทดสอบตามมาตรฐาน : ASTM International Standard



สิงห์ปูนฉาบสกิมโค้ก สีขาว

สิงห์สกิมโค้ก สีขาว สำหรับงานฉาบแต่งผิวชั้นตอนสุดท้าย บนผนังซีเมนต์ , ผนังเสา , ผนังบอร์คสำเร็จรูปชนิดต่างๆ

- ผลิตจากปูนซีเมนต์ขาว Type-S , เคมีภัณฑ์คุณภาพ ได้รับการรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล
- ฉาบได้เส้น และเรียบ สีขาวสม่ำเสมอ
- สามารถฉาบบนผนังแตกหลายงา , รอยตามต , รอยขรุขระ
- ผลสมสารเพิ่มแรงยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน
- ชัดแต่งได้ง่ายด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด
- สามารถใช้งานได้ทั้ง ภายใน และภายนอกอาคาร
- ค่า Strength ที่ 28 วัน มากกว่า 5 MPa*

รหัส	น้ำหนัก	ปริมาณน้ำ	พื้นที่ (ยกหนา 1-2 ซม.)
SK02	20 กก.	8.4-8.9 ลิตร/ถุง	20-25 ตร.ม./ถุง

ทดสอบตามมาตรฐาน : ASTM International Standard

หมายเหตุ : ผลทดสอบภายในห้องปฏิบัติการ

