

สิงห์กาวยาแนว สูตรมาตรฐาน



สิงห์กาวยาแนว สูตรมาตรฐาน สำหรับงานยาแนวร่องกระเบื้อง มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะ ลดการหลุดล่อน ไม่หดตัว เหมาะสำหรับงานยาแนวร่องกระเบื้องที่มีความกว้าง 1-7 มม. สามารถใช้งานได้ทั้งพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร

- ผลิตจากปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ Type-S
- เหนียวทนทาน ได้รับความรับรองจากคู่มือมาตรฐานสากล
- เพิ่มแรงยึดเกาะลดการหลุดล่อน
- อายุการใช้งานยาวนาน
- สามารถใช้ได้ทั้ง พื้น-ผนัง
- สามารถใช้งานได้ทั้ง ภายใน และภายนอกอาคาร
- ปราศจากสารพิษ

รหัส	น้ำหนัก	ปริมาณน้ำ	พื้นที่ (ตารางม.)
SY01	1 กก.	350 มิลลิลิตร/กย	4.5-5 ตร.ม./กย

หมวดปูนฉาบเก็บรอยต่อ

สิงห์ปูนฉาบเก็บรอยต่อ ไฟเบอร์โกล์



สิงห์ปูนฉาบรูปเปอร์โกล์ สีเทา ไม่ผสมทราย พสมน้ำพร้อมใช้งาน สำหรับงานฉาบพื้นผิวที่หลากหลาย เช่น เหล็ก , ไม้ และโพลี โดยไม่ต้องใช้น้ำยาประสานพื้นผิว

- ผลิตจากปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ Type-1 , เหนียวทนทาน ได้รับความรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล
- ปูนมีแรงยึดเกาะสูง สามารถยึดเกาะกับพื้นผิวที่หลากหลาย
- ฉาบได้ลื่น และเรียบเนียน
- สามารถฉาบบนผนังแตกฉาบ , รอยตามต , รอยขรุขระ
- ชัดแต่งได้ง่ายด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด
- สามารถใช้งานได้ทั้ง ภายใน และภายนอกอาคาร
- ค่า Strength ที่ 28 วัน มากกว่า 5 MPa*

รหัส	น้ำหนัก	ปริมาณน้ำ	พื้นที่ (ตารางม. 1-2 มม.)
SF01	3 กก.	5-5 1/2 กย./ทะเลอน	4-4.5 ตร.ม./ทะเลอน

ทดสอบตามมาตรฐาน : ASTM International Standard

สิงห์ปูนฉาบเก็บรอยต่อ โลโก้โกล์



สิงห์ปูนฉาบโลโก้โกล์ สีเทา พสมทราย พสมน้ำพร้อมใช้งาน สำหรับงานฉาบเก็บรอยต่อผนังพาดลมเวลา

- ผลิตจากปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ Type-1 มอก.15 เล่ม 1-2555 , ทรายคัดเกรดคุณภาพ
- เหนียวทนทาน ได้รับความรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล
- ปูนมีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อแรงสั่นไหวบริเวณรอยต่อของแผ่นพาดลมเวลา
- ฉาบได้ลื่น และเรียบ
- สามารถฉาบบนผนังแตกฉาบ , รอยตามต , รอยขรุขระ
- ชัดแต่งได้ง่ายด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด
- สามารถใช้งานได้ทั้ง ภายใน และภายนอกอาคาร
- ค่า Strength ที่ 28 วัน มากกว่า 14 MPa*

รหัส	น้ำหนัก	ปริมาณน้ำ	พื้นที่ (ตารางม. 1-2 มม.)
SC01	3 กก.	3-3 1/4 กย./ทะเลอน	2.1 ตร.ม./ทะเลอน

ทดสอบตามมาตรฐาน : ASTM International Standard

