

เสือ มอร์ตาร์

เทพรับพื้น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สำหรับงานเทพพื้นเพื่อรับพื้นให้เรียบก่อนการปูวัสดุทับ
- ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติทั่วไป

- มีสารผสมเพิ่มระยะเวลาการก่อตัว ช่วยให้การเช็ดตัวที่เหมาะสม
- มีส่วนผสมเพิ่มแรงยึดเกาะ
- ใช้กับงานเทพรับพื้น ลานจอดรถ พื้นบ้าน ฯลฯ
- สามารถใช้งานได้ด้วยเครื่องพ่นปูนฉาบ

คุณสมบัติพิเศษ

- ใช้งานได้ง่ายเมื่อปูนไหลตัวได้ดี

วิธีการใช้งาน

- ทำความสะอาดพื้นที่ แล้วพรมน้ำให้ชุ่ม
- ทาระดับตามที่ต้องการ แล้วทำแนวระดับไว้
- พรมปูนเทพรับพื้นกับน้ำสะอาด ประมาณ 7-9 ลิตร ต่อปูนเทพรับพื้น 1 ถุง (50 กก.)
- กรณีใช้เครื่องมือพรม ให้กดน้ำลงไปประมาณ 3 ใน 4 ของปริมาณที่ใช้ เดินเครื่องมือแล้วค่อยๆ เทปูนเทพรับพื้นลงไปจนหมดถุง แล้วค่อยเติมน้ำที่เหลือ ให้พรมต่อไปจนเนื้อเข้ากันดี ให้ได้ความชื้นเหลืองพอเหมาะ

อุปกรณ์เสริม

- คราดหรือเหล็กแหลมกรีดลาย
- ไม้สามเหลี่ยมขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ความหนา 3 ซม. เทได้พื้นที่ 0.8-0.9 ตร.ม.

*ข้อมูลเฉพาะรายละเอียดจากห้องปฏิบัติการ



การรับรองคุณภาพ

- ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436
- ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063
- มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251

คำแนะนำ

- ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังพรมน้ำแล้ว
- ไม่ควรพรมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว
- ไม่ควรพรมน้ำจนเนื้อปูนเหลวเกินไป
- ใช้งานได้ที่ความหนาขั้นต่ำ 3 ซม.

ข้อควรระวัง

- การสัมผัสและการหายใจเอาผงปูนสำเร็จรูป หรือส่วนพรมปูนสำเร็จรูปที่เปียก อาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคายเคืองต่อผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ
- เมื่อบุคคลสำเร็จรูปเข้าตาอาจทำให้เกิดการระคายเคือง ให้ใช้เป็นอันตรายต่อดวงตา
- สิ้นค้านี้ไม่ใช่สินค้าสำหรับบริโภค ห้ามรับประทาน
- อุณหภูมิในการใช้งานที่เหมาะสม ควรอยู่ระหว่าง องศาเซลเซียส ถึง 40 องศาเซลเซียส
- หลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้งที่แดดจัด หรือลมแรง หากจำเป็นควรสวมหน้ากากป้องกัน
- ไม่ควรพรมวัสดุอื่นๆ เพิ่มเติม หากจำเป็นควรขอคำปรึกษากับผู้ผลิตวัสดุนั้นๆ

TECHNICAL DATA



Floor Screed



Product Identity

- **Type:** Powder
- **Color:** Grey
- **Storage:** Keep in dry conditions and avoid moisture and water
- **Shelf Life:** up to 2 months.
- **Packaging:** 50 kg/bag

Application Data

- **Mixing (L/Bag):** 7-9
- **Pot Life (25°C):** 2-3 hrs.
- **Layer Thickness:** 3-5 cm.
- **Application:** For floor leveling
- **Temperature Range:** 10-40°C
- **Application Humidity:** min 50%

Test Data

	Standard	Spec.
Wet Property		
pH of mix	pH meter	~11
Air Content	ASTM C185	>0%
Water Retention	ASTM C1506	>40%
Time of Setting	ASTM C807	>60 Minutes
Dry Property		
Compressive Strength	ASTM C109	
28 days		>24 MPa
Bonding Strength	ASTM C952	
28 days		>0.1 N/mm ²